



①⑨ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 199 19 289 A 1**

⑤① Int. Cl.⁷:
B 29 C 65/02
B 29 C 65/16
B 01 D 29/07
// B23K 26/00

②① Aktenzeichen: 199 19 289.8
②② Anmeldetag: 28. 4. 1999
②③ Offenlegungstag: 2. 11. 2000

DE 199 19 289 A 1

⑦① Anmelder:
MAHLE Filtersysteme GmbH, 70376 Stuttgart, DE

⑦④ Vertreter:
Patentanwalts-Partnerschaft Rotermund + Pfuschi,
70372 Stuttgart

⑦② Erfinder:
Schneider, Horst, 71336 Waiblingen, DE; Waibel,
Hans, 71686 Remseck, DE

⑤⑥ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
zu ziehende Druckschriften:

DE	29 25 538 A1
DE	28 39 640 A1
DE-OS	21 36 656
DE-OS	21 02 510
WO	94 26 503 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

⑤④ Verfahren zum Herstellen eines dichten Abschlusses aus Kunststoff an den Stirnkanten eines zick-zack-förmig gefalteten Bahnenmaterials eines Filters

⑤⑦ Mit einem Verfahren zum Herstellen eines dichten Abschlusses aus Kunststoff an den Stirnkanten eines zick-zack-förmig gefalteten Bahnenmaterials eines Filters, insbesondere eines Ringfilters, durch Einformen der Stirnkanten in induktiv erschmolzenes, mit das induktive Erhitzen ermöglichenden Partikeln versetztes Kunststoffmaterial soll eine rationelle Serienherstellung von Filtern mit Kunststoffendscheiben ermöglicht werden.
Zu diesem Zweck ist das Verfahren dadurch gekennzeichnet, daß die Kunststoffschmelze aus einer vorgefertigten, zweischichtigen thermoplastischen Kunststoffplatte, bei der nur eine der beiden Schichten die induktive Erwärmung ermöglichenden Partikel enthält, durch Erschmelzen lediglich der diese Partikel enthaltenden Schicht erzeugt wird.

DE 199 19 289 A 1

BB

Beschreibung

Patentansprüche

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines dichten Abschlusses aus Kunststoff an den Stirnkanten eines zick-zack-förmig gefalteten Bahnenmaterials eines Filters nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Ein derartiges Verfahren ist als solches aus DE-OS 21 02 510 bekannt. Das dort beschriebene Verfahren ist allerdings umständlich, da das mit Partikeln für eine induktive Erhitzung versetztes Kunststoffmaterial jeweils erst bei dem Einformungsprozeß erzeugt wird.

Die Erfindung beschäftigt sich mit dem Problem, das gattungsgemäße Verfahren für eine Filter-Serienfertigung zu rationalisieren.

Eine Lösung dieses Problems zeigt ein gattungsgemäßes Verfahren nach den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1 auf.

Die Erfindung beruht auf dem Gedanken, eine einstückige oder aus zwei aufeinander gelegten Stücken zusammengesetzte Kunststoffplatte vorgefertigt in die erforderliche Fertigform in ein Werkzeug einzulegen, in dem die Stirnkanten des gefalteten Filterbahnmateri als in eine induktiv aufgeschmolzene Kunststoffschicht, die nur eine geringe Teilhöhe der gesamten Kunststoffplatte einnimmt, dicht eingeformt werden. Auf diese Weise ist eine rasche und einfache Verbindung der Kunststoffplatte mit dem Filterbahnmateri in dem betreffenden Werkzeug möglich.

Zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

Ein Ausführungsbeispiel für den Aufbau einer für das erfindungsgemäße Verfahren einzusetzenden, zweischichtigen Kunststoffplatte ist in der Zeichnung dargestellt und wird nachstehend noch näher erläutert.

In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 einen Schnitt durch eine teilweise zweischichtige, kreisförmige Kunststoffplatte

Die dargestellte Kunststoffplatte besteht aus einem thermoplastischen, nicht leitfähigen Kunststoff als Basisplattenmaterial 1. Mit diesem Basisplattenmaterial 1 in Kreisscheibenform ist einseitig ein Partikel durchsetzter gleicher Kunststoff als Ringscheibe 2 verbunden. Die Partikel bestehen aus Materialien, die eine induktive Erwärmung der Ringscheibe durch das Basisplattenmaterial erlauben. Derartige Partikelmaterialien sind an sich bekannt und können beispielsweise auch der eingangs genannten DE-OS 21 02 510 entnommen werden.

Für eine an sich mögliche Erhitzung durch Laserstrahlen ist Partikelmaterial einzusetzen, das durch solche Laserstrahlen in an sich bekannter Weise erhitzt werden kann.

Die vorbeschriebene Kunststoffplatte ist für die Herstellung eines Ringfilters aus sternenförmig gefaltetem Filterpapier geeignet, wobei sie eine der Endscheiben eines solchen Ringfilters darstellt und zwar im vorliegenden Fall eine geschlossene Endscheibe. Die zweite Endscheibe eines solchen Filters wäre eine Ringscheibe, die analog aufgebaut ist.

Die Kunststoffplatte kann als Verbundplatte in einer in der Kunststofftechnik üblichen Weise hergestellt werden und läßt sich dann als einstückiges Teil besonders gut handhaben.

Möglich ist es aber auch, das Basisplatten- und das zu verschmelzende Plattenteil getrennt als Fertigteile herzustellen und lediglich aufeinander gefügt in das Werkzeug einzulegen, in dem das Filterbahnmateri in das erfindungsgemäß geschmolzene Kunststoffmaterial eingeformt wird. Die beiden Platten verschmelzen dann durch die Erhitzung der die Partikel enthaltenden Platte zu einer Verbundplatte.

1. Verfahren zum Herstellen eines dichten Abschlusses aus Kunststoff an den Stirnkanten eines zick-zack-förmig gefalteten Bahnenmaterials eines Filters, insbesondere eines Ringfilters, durch Einformen der Stirnkanten in induktiv erschmolzenes, mit das induktive Erhitzen ermöglichenden Partikeln versetztes Kunststoffmaterial, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kunststoffschmelze aus einer vorgefertigten, zweischichtigen, thermoplastischen Kunststoffplatte, bei der nur eine der beiden Schichten die induktive Erwärmung ermöglichenden Partikel enthält, durch Erhitzen lediglich der diese Partikel enthaltenden Schicht erzeugt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die vorgefertigte Kunststoffplatte eine Zweischicht-Verbundplatte ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich die vorgefertigte Kunststoffplatte aus zwei übereinandergelegten, jeweils in sich materialgleich ausgebildeten Einzelplatten zusammensetzt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die induktive Erwärmung der lediglich einen der partikeldurchsetzten Schicht durch die andere Schicht unbeeinflusst durchdringende Laserstrahlung erfolgt.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -




Fig. 1